

MASTIC NITRO-CELLULOSIQUE 1K ECAR EP100

MASTIC MONO-COMPOSANT DE BASE NITRO-CELLULOSIQUE

DESCRIPTION

Mastic à appliquer pour des réparations localisées de petites irrégularités sur votre surface, comme des fissures, des trous ou des dommages causés par des gravillons.

Ce produit s'applique en fines couches. Il sèche très vite et permet d'obtenir une surface uniforme.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : forte viscosité,
- Couleur : gris clair,
- Densité : entre 1,67 g/cm³ et 1,69 g/cm³
- Teneur COV : 2004-42IIB (b) (250) <250 g/l
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, dans des conditions de stockage adaptées. A conserver dans un endroit frais et sec.

Ce mastic doit être appliqué à la spatule, en couches très fines.

SUPPORTS


Il peut être utilisé sur différents supports : mastic polyester, apprêt acrylique, métal, acier, aluminium et surfaces galvanisées.

Le support doit être propre, sec, ne doit pas contenir de trace de graisse. Il doit être poncé.



Temps de séchage

Entre chaque couche : 15-30 minutes.
Complet : entre 30 et 40 minutes à l'air à 20°C, selon l'épaisseur de la couche.



Épaisseur des couches

L'épaisseur de couche totale ne doit pas dépasser 70-80 µm.



Ponçage

A sec, manuel et mécanique : P240-P400



Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

L'utilisation de protections est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage

Ce produit contient des solvants volatils. Il doit toujours être conservé dans un endroit frais et sec et être bien fermé. Il ne doit pas être utilisé ou stocké à forte température. Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

LE-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr