

BOMBE DE PEINTURE NOIR SATIN ES115

PEINTURE POUR RETOUCHES JANTES ET CARROSSERIE.

DESCRIPTION

Bombe de peinture de couleur noir et finition satin.

Cette peinture est idéale pour effectuer des retouches sur vos jantes et/ou sur la carrosserie de votre véhicule, automobile ou moto.

Cette peinture dispose d'un haut pouvoir couvrant et sèche rapidement.

PROPRIÉTÉS

- Haute qualité
- Excellent pouvoir couvrant
- Bonne adhérence
- Bonne fluidité, rendu lisse
- Séchage rapide
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Inaltérable, résiste aux intempéries, aux rayons UV, ponçable et évite les salissures
- Bonne tenue de la couleur (ne jaunit pas)
- Résiste aux rayures, aux chocs et aux coups
- Haute résistance de la surface ainsi qu'une bonne élasticité
- Résiste à l'essence

DÉTAILS TECHNIQUES

- Liant : nitro-combi
- Teintes : noir et blanc, brillant, mat et semi-mat
- Odeur : solvant
- Finition : degré de brillance 60° selon DIN 67530
- Rendement : Selon la qualité et la couleur du support :
 - 400ml suffisent pour env. 1,3m²
 - 600ml suffisent pour env. 2,0m²
- Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative) :
 - Sec hors poussière: après 10 minutes
- Résidu collant : après 15 minutes
- Sec au toucher : après 50 minutes
- Recouvrable et sec à cœur : après 24 heures
- Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'application
- Résistance à la température : jusqu'à 80°C
- Contenant : Aérosol volume net maximal 600 ml

APPLICATION

Préparation du support

- Préparer la surface en retirant la rouille, la graisse et en la nettoyant
- Égaliser les surfaces inégales (poncer et mastiquer)
- Traiter avec un apprêt sur les supports non mastiqués
- Protéger les éléments autour de la surface à peindre, en particulier les bords des carrosseries

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

Application


- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse
 - Ne pas coller les surfaces peintes
 - Faire un test de couleur au préalable pour vous assurer qu'elle corresponde à vos attentes
 - Bien agiter la bombe de peinture durant 3 min
 - Appliquer avec une distance de pulvérisation de 20 à 30 cm
 - Appliquer plusieurs couches fines en laissant sécher 3-5 minutes entre chaque couches
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycéro !*

Recommandation / Astuce


Protéger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation. Nous recommandons de masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Lors de la mise en peinture de petites pièces, nous recommandons l'utilisation d'un carton découpé en guise de pochoir. Vous éviterez ainsi la majeure partie du brouillard de pulvérisation.



Secouer la bombe
3 min envir.



Nombre de couches
Plusieurs fines couches en laissant sécher 3-5 minutes entre chaque couches



Distance de pulvérisation
20-30 cm



Température d'application
entre +10°C et +25°C
Humidité 60%



Déchets
Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections
L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage
10 ans pour l'aérosol dans des conditions de stockages appropriées =10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%.
A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

Exempts de métaux lourds. Propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.